

# Kleje specjalistyczne do klejenia na gorąco



Nazwa kleju	Universal	Acrylate	Fast	Flex	Low Melt
Numer kat.	ST050092	ST052416	ST052430	ST052430	ST052409
EAN	4007841050092	4007841052416	4007841052430	4007841052430	4007841052409
Temp. topnienia	190 °C	200 °C	190 °C	190 °C	130 °C
Czas wiązania	15 sekund	15 sekund	8 sekund	60 – 80 sekund	40 sekund
Czas otwarty	60 – 90 sekund	ok.60 sekund	ok. 30 sekund	100 – 120 sekund	80 – 100 sekund
<b>Material:</b>					
Drewno	•	•	•	•	
Papier	•	•	•	•	•
Papier powlekany				•	
Karton	•	•	•	•	•
Guma		•	•		•
Neopren		•	•		•
Tekstylia	•		•		
Skóra		•			
Szkle	•		•		
Ceramika	•		•		
Metal	•	•			
ABS	•	•	•	•	•
Melamina	•	•			
PA	•			•	
PC	•	•	•	•	
PE	•		•	•	
PET	•	•	•	•	
Plexiglas®		•	•	•	
PMMA	•	•		•	
POM	•				•
PP	•		•	•	
PS		•			
PVC miękki	•	•	•	•	
PVC twardy	•			•	•
Pianka poliuretanowa					•

Kleje specjalistyczne Steinel dedykowane do pistoletu

Glue Pro 400 (z regulacją temperatury)

Opakowania 600 g (20 szt)

